



**EIGENSCHAPPEN**

- Gebruiksklare lichtgewicht reparatie- en afwerkingspasta
- Flexibel product
- Kan in één beweging worden aangebracht
- Krimpt of barst niet
- Overschilderbaar na enkele minuten, ideaal na ± 2 uur
- Schuurbaar
- Ftalaatvrij

**TOEPASSINGEN**

- Voor het vullen en uitvlakken van barsten, statische voegen en gaten met maximale breedte van 50 mm en maximale diepte van 50 mm.
- Heeft een bijzonder goede hechting op poreuze materialen zoals steen, beton, pleister, metselwerk, gips, etc.

TECHNISCHE GEGEVENS	
Aard van de kit	Speciale acrylaatpolymeren
Consistentie	Smeerbare thixotrope pasta
Open tijd	10 - 15 minuten
Overschilderbaar	Na enkele minuten, ideaal na ± 2 uur
Schuurbaar	Na droging (1 dag)
Krimp	Nihil
Densiteit	0,45 g/ml (pot)
Houdbaarheid, ongeopend op droge plaats tussen +5°C - +25°C	12 maanden
Verwerkingstemperatuur	+5°C - +35°C
Temperatuurbestendigheid	-20°C - +80°C

VERPAKKING EN KLEUR
25 kokers van 310 ml/doos - 48 dozen/pallet
6 emmers van 1 l/doos - 64 dozen/pallet
Emmer 5 l - 60 emmers/pallet
Emmer 10 l - 27 emmers/pallet
80 plastic tubes van 75 ml/doos - 40 dozen/pallet (3200 stuks) Op aanvraag en met minimale afname van 1000 stuks
119 folieverpakkingen van 80 ml met applicator/doos - 30 dozen/pallet (3570 stuks) Op aanvraag en met minimale afname van ca. 2500 stuks
119 folieverpakkingen van 100 ml met applicator/doos - 30 dozen/pallet (3570 stuks) Op aanvraag en met minimale afname van ca. 2000 stuks
Wit

**VERWERKING**

**Vorbereiding**

- Op een stofvrije en droge ondergrond aanbrengen.
- Emmerverpakking: Het product goed omroeren. Indien te droog: één koffielepel water toevoegen per 250 ml **Paracryl Parafill**. Daarna weer omroeren tot de gewenste consistentie bekomen wordt.

**Aanbrengen**

Deze fiche vervangt alle voorgaande. De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste labogegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of veranderd worden. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Vóór het gebruik is het noodzakelijk dat u zich ervan verzekert dat het product geschikt is voor deze welbepaalde toepassing. Hiertoe zijn voorafgaande testen noodzakelijk. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

- Het product met een spatel in de opening drukken en gladstrijken.
- Lagen van 4 tot 25 mm geven de beste resultaten.
- Maximale breedte van 50 mm en maximale diepte van 50 mm.
- Grotere scheuren moeten opgevuld worden in meerdere keren met één dag tussenpauze.
- Overschilderbaar na enkele minuten, ideaal na  $\pm$  2 uur. Moet ten minste twee maal worden overschilderd bij buitengebruik.
- Schuurbaar na droging (1 dag) met fijn zandpapier

### Afwerking

Afwerken met een nat plamuurmes.

### Reiniging

Gereedschap met water reinigen vóór het opdrogen.

### Reparatiemogelijkheden

Met hetzelfde product.

## VEILIGHEID

Gelieve de veiligheidsfiche te raadplegen op [www.dl-chem.com](http://www.dl-chem.com).

## BEPERKINGEN

- Mag niet gebruikt worden op kunststof- en metaaloppervlakken alsook op permanent vochtige ondergronden.

## TECHNISCHE GOEDKEURINGEN



\* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Deze fiche vervangt alle voorgaande. De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste labogegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of veranderd worden. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Vóór het gebruik is het noodzakelijk dat u zich ervan verzekert dat het product geschikt is voor deze welbepaalde toepassing. Hiertoe zijn voorafgaande testen noodzakelijk. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.