

EIGENSCHAPPEN

- Heel sterke, zelfklevende en koud vulkaniserende afdichtingsband
- Samengesteld uit een rugzijde van versterkt aluminium (PET/alu) op een kleefzijde van gemodificeerde butylrubber met een schutfilm van eenzijdig gesiliconiseerde PP-film
- Onmiddellijke kleefkracht. De hechting wordt na verloop van tijd sterker.
- Water-, lucht- en dampdicht
- Zeer grote temperatuurbestendigheid
- UV bestendig



TOEPASSINGEN

- Uitermate geschikt voor het water-, lucht- en dampdicht maken van ruimten tussen ruwbouw-elementen of tussen ruwbouwelementen en gordijngevels.
- Afdichten van luchtkanalen binnen en buiten, lichtkoepels, buizen, naden in dakgoten, daknokken...
- Hecht op glas, staal, beton, steen, hout, aluminium...

| TECHNISCHE GEGEVENS | |
|--|--|
| Kleur | Grijs (kleefzijde), loodkleur (rugzijde) |
| Verwerkingstemperatuur | +5°C - +35°C |
| Waterdichtheid (EN1928) | Geslaagd |
| Waterdichtheid na veroudering (EN1928 + EN1847) | Geslaagd |
| Impact weerstand (EN12691) | ≥ 300 mm |
| Verderscheurweerstand longitudinaal/transversaal (EN12310-2) | ≥ 30 N |
| Dampdiffusieweerstand (EN1931) | ≥ 230 000 μ |
| Treksterkte longitudinaal/transversaal (EN12311-2) | ≥ 2 N/mm ² |
| Rek bij breuk longitudinaal/transversaal (EN12311-2) | ≥ 10 % |
| Brandreactieklasse (EN11925-2 + EN13501-1) | E |
| Loop tack (N) (ASTM D6196) | ≥ 33 N |
| Apfelsterkte 180° (ASTM D3330) | ≥ 11 N/10 mm |
| Houdbaarheid, ongeopend in originele verpakking op droge, goed geventileerde plaats <30°C. Opslag bij >40°C kan leiden tot een moeizaam verwijderbare schutfilm. | Max. 24 maanden |
| Temperatuurbestendigheid | -20°C - +80°C |

| VERPAKKING EN AFMETINGEN | | |
|---------------------------------|-------------------------|-----------------|
| Afmeting: breedte x dikte | Verpakking | Pallet |
| 50 mm x 0,7 mm | 12 rollen van 10 m/doos | 80 dozen/pallet |
| 75 mm x 0,7 mm | 8 rollen van 10 m/doos | 80 dozen/pallet |
| 100 mm x 0,7 mm | 6 rollen van 10 m/doos | 80 dozen/pallet |
| 150 mm x 0,7 mm | 4 rollen van 10 m/doos | 80 dozen/pallet |
| 200 mm x 0,7 mm | 3 rollen van 10 m/doos | 80 dozen/pallet |
| 300 mm x 0,7 mm | 2 rollen van 10 m/doos | 80 dozen/pallet |

Deze fiche vervangt alle voorgaande. De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste labogegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of veranderd worden. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Vóór het gebruik is het noodzakelijk dat u zich ervan verzekert dat het product geschikt is voor deze welbepaalde toepassing. Hiertoe zijn voorafgaande testen noodzakelijk. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

VERWERKING

Vorbereiding

- De oppervlakken dienen droog, stofvrij, vetvrij, stabiel en vrij van losse delen te zijn.
- Voor sterk poreuze materialen wordt een voorbehandeling met primer aanbevolen.
- De vorm van de te bekleden ondergrond moet overeenstemmen met de soepelheid van het product en zijn vervormingsmogelijkheden.
- Niet toepassen bij temperaturen lager dan 5°C, door de condensatiesporen die op de ondergrond kunnen verschijnen.

Aanbrengen

- **Paraband BT** dient direct op de ondergrond aangebracht na de beschermingsfilm te hebben verwijderd. Het contactoppervlak aan weerszijden van de voeg moet minstens 50 mm breed zijn.
- De kleefkracht van het product ontstaat in de eerste minuten na het aanbrengen en bereikt het maximum na 24 uur.
- Om twee stukken samen te voegen dient men minstens 25 mm overlapping te voorzien.

Verwijdering

- **Paraband BT** kan verwijderd worden door eenvoudig losrukken en kan direct vervangen worden door een andere band zonder enige voorbereiding. De sporen van butylmastiek die nog kunnen voorkomen, zijn niet hinderend voor het plaatsen van de nieuwe band.

VEILIGHEID

Gelieve de veiligheidsfiche te raadplegen online: www.dl-chem.com.

Deze fiche vervangt alle voorgaande. De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste labogegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of veranderd worden. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Vóór het gebruik is het noodzakelijk dat u zich ervan verzekert dat het product geschikt is voor deze welbepaalde toepassing. Hiertoe zijn voorafgaande testen noodzakelijk. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.