



### EIGENSCHAPPEN

- Montagelijm op neopreen-basis
- Onmiddellijke kleefkracht: bevestigen zonder nagel of schroef
- Kan ook worden toegepast op oneffen (tot 8 mm) oppervlakken
- Horizontaal en verticaal

### TOEPASSINGEN

- Ideaal voor het verlijmen van plinten, lijsten, vensterbanken, plaatmateriaal, naamp-laten, ophanghaakjes en decoratieve ornamenten in gips
- Wordt gebruikt voor het bevestigen, zonder nagel of schroef, van de meeste in de bouw voorkomende materialen
- Geschikt voor zowel binnen als buitentoepassingen
- Op zowel poreuze als niet poreuze materialen

TECHNISCHE GEGEVENS	
Droge stof	60%
Densiteit	1,22 g/ml
Kleur	Beige
Viscositeit	Pasta
Droogtijd	90% na 9 tot 12 uren 100% na 48 uren.
Trekkracht hout/hout	20°C: 60 kg/cm <sup>2</sup>
Verwerkingstemperatuur	+10°C - +40°C
Houdbaarheid, ongeopend op droge plaats tussen +5°C - +25°C	Min. 12 maanden
Wateropname	Geen
Brandbaar	Ja
Temperatuurbestendigheid	-20°C - +100°C

VERPAKKING EN KLEUR
25 kokers van 310 ml/doos - 48 dozen/pallet
Beige

### VERWERKING

#### Vorbereiding

De oppervlakken dienen proper en droog te zijn. Wij raden aan voor het gebruik, zich ervan te verzekeren dat het product geschikt is voor zijn doel.

#### Aanbrengen

- Toepassen in koorden van minstens 5 mm diameter en met een maximum van 10 cm tussen de parallelle strepen.
- Transfermethode/ Aandrukken op het andere oppervlak, afnemen, enkele minuten wachten om de dampen te laten ontsnappen (5 min) opnieuw aanbrengen en hard drukken.
- Oppervlakken juist aanbrengen, het kleven is ogenblikkelijk
- Indien zwaardere delen worden verlijmd, is het aangeraden deze te ondersteunen tijdens het drogen.

#### Verbruik

1 band van 5 mm breed = +/- 15 m per koker

Plinten < 7 cm breed: 1 streep lijm

Plinten > 7 cm breed: 2 strepen lijm

#### Reiniging

Met toluen.

Deze fiche vervangt alle voorgaande. De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste labogegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of veranderd worden. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Vóór het gebruik is het noodzakelijk dat u zich ervan verzekert dat het product geschikt is voor deze welbepaalde toepassing. Hiertoe zijn voorafgaande testen noodzakelijk. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

## VEILIGHEID

Gelieve de veiligheidsfiche te raadplegen.

## BEPERKINGEN

- Niet gebruiken op plaatsen volledig in water ondergedompeld
- Op kunststoffen wordt geen **Paracol Montagekit Neoprene** aangeraden wegens mogelijke reactie met schuimvorming op het oppervlak
- Niet geschikt voor gebruik op polystyreen

## TECHNISCHE GOEDKEURINGEN



\* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Deze fiche vervangt alle voorgaande. De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste labgegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of veranderd worden. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Vóór het gebruik is het noodzakelijk dat u zich ervan verzekert dat het product geschikt is voor deze welbepaalde toepassing. Hiertoe zijn voorafgaande testen noodzakelijk. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.