



### EIGENSCHAPPEN

- Plasto-elastische, één component acrylaatvoegkit
- Gemakkelijk verwerkbaar
- Vlug overschilderbaar: "wet on wet"
- De verf, waarmee de voeg overschilderd wordt, craqueleert niet
- Matte verf blijft mat
- Ftalaatvrij

### TOEPASSINGEN

- Speciaal ontwikkeld voor het afdichten en vullen van voegen met geringe beweging:
  - Voegen, naden en kieren bij deur- en raamkozijnen, vensterbanken, trappen, plinten, wanden, plafonds, gipsplaten.
  - Afdichten van scheuren en barsten in muren. Door zijn formulatie uitstekend geschikt voor het afdichten van fijne voegen en scheurtjes.
- Geschikt voor alle poreuze ondergronden (hout, steen, beton, pleisterwerk...) en metaal, keramische tegels en hard PVC.

TECHNISCHE GEGEVENS	
<b>Niet uitgeharde kit</b>	
Aard van de kit	Hoogwaardige acrylaatpolymeren
Uithardingssysteem	Verdampen van water
Uithardingssnelheid (23°C en 50% R.V.)	0,5 mm/24 u
Velvorming (23°C en 50% R.V.)	15 min.
Densiteit: ISO 1183	1,13 g/ml
Verwerkingstemperatuur	+5°C - +40°C
Houdbaarheid, ongeopend op droge plaats tussen +5°C - +25°C	Min. 12 maanden
<b>Uitgeharde kit</b>	
Shore A hardheid: ISO 868	24
Elastisch herstelvermogen: ISO 7389	<50%
Maximale toelaatbare vervorming: conform ISO 11600	7,5%
Modulus bij 100% rek: ISO 8339	0,12 N/mm <sup>2</sup>
% rek bij breuk: ISO 8339	>300%
Temperatuurbestendigheid	-20°C - +80°C

VERPAKKING EN KLEUR
<b>25 kokers van 310 ml/doos - 48 dozen/pallet</b>
Wit

### VERWERKING

#### Vorbereiding

De oppervlakken dienen droog en zuiver te zijn, indien nodig ontvetten met **Parasilico Cleaner**, MEK, brandalcohol, ethanol. Het is aangeraden om hechtingsproeven te doen. De gebruiker dient zelf te controleren of het product voor zijn toepassing geschikt is. Eventueel onze technische dienst raadplegen.

#### Primer

Als hechtpriemer kan een deel **Paracryl Deco** verdund worden met water.

#### Aanbrengen

Met een pistool, hand- of luchtbediend. De vorm van de dichting is zeer belangrijk. Dunne lagen vermijden.

Deze fiche vervangt alle voorgaande. De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste labogegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of veranderd worden. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Vóór het gebruik is het noodzakelijk dat u zich ervan verzekert dat het product geschikt is voor deze welbepaalde toepassing. Hiertoe zijn voorafgaande testen noodzakelijk. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

## Afwerking

Gladstrijken met **DL 100** (voor de huidvorming).

## Reiniging

Gereedschap: met water vóór het opdrogen.

## Reparatiemogelijkheden

Daarvoor is het hetzelfde materiaal aangewezen.

## VEILIGHEID


Gelieve de veiligheidsfiche te raadplegen.

## BEPERKINGEN

- **Paracryl Deco** hardt uit door verdampen van water. Gedurende de eerste dagen van de uitharding, is slechts een maximale beweging van 5% toegelaten.
- Niet geschikt voor voegen die permanent aan water blootgesteld zijn.
- Beschermen tegen vorst. Niet verwerken bij gevaar voor regen en vorst.
- Kan niet gebruikt worden als beglazingskit.
- Niet geschikt voor buitengebruik.

## TECHNISCHE GOEDKEURINGEN

CE



\* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Deze fiche vervangt alle voorgaande. De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste labogegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of veranderd worden. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Vóór het gebruik is het noodzakelijk dat u zich ervan verzekert dat het product geschikt is voor deze welbepaalde toepassing. Hiertoe zijn voorafgaande testen noodzakelijk. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.