

**EIGENSCHAPPEN**

- Elastisch blijvende lijm
- Op basis van MS polymeer
- Voor het kleven van spiegels: tast spiegels niet aan
- Oplosmiddelvrij
- Snelle uitharding
- Hoge aanvangshechting

TOEPASSINGEN

- Kleeft op de meeste droge en zuivere oppervlakken zoals glas, aluminium, enz. Bezit een zeer goede kleefkracht op behandeld hout en PVC.
- Geschikt voor alle type spiegels: voor het verlijmen van speciale spiegelsoorten is een voorafgaande proef aanbevolen

TECHNISCHE GEGEVENS**Niet uitgeharde kit**

Aard van de kit	MS polymeer
Uithardingsysteem	Vernetting door luchtvochtigheid
Velvorming (23°C en 50% R.V.)	25 min
Uithardingssnelheid (23°C en 50% R.V.)	2 mm/24u
Densiteit: ISO 1183	1,52 g/ml
Houdbaarheid, ongeopend op droge plaats tussen +5°C - +25°C	Min. 12 maanden

Uitgeharde kit

Shore A hardheid: ISO 868	50
Modulus bij breuk: ISO 8339-40	1,75 N/mm ²
Modulus bij 100% rek: ISO 8340	1,45 N/mm ²
% rek bij breuk: ISO 8339	230%
Temperatuurbestendigheid	-40°C - +90°C

VERPAKKING EN KLEUR**25 kokers van 290 ml/doos - 48 dozen/pallet**

Grijs

Andere kleuren zijn verkrijgbaar op aanvraag mits gepaste hoeveelheid (75 kokers of veelvoud).

VERWERKING**Vorbereiding**

De oppervlakken moeten droog en proper zijn.

Primer

Op poreuze ondergronden is een primer aanbevolen.

Aanbrengen

- Zware spiegels moeten enkele uren of dagen vastgeklemd worden.
- De lijm moet in verticale strepen van max. 15 mm aangebracht worden.
- Tussen de spiegels en de wand moet een ruimte aanwezig zijn van minstens 5 mm.

Reiniging

Voor het aandrogen: Gereedschap met white spirit of aceton. Oppervlakken met **Parasilico Cleaner**

Na het aandrogen: Zoveel mogelijk mechanisch verwijderen. Resten kunnen verwijderd worden met **Silicone Remover**.

Deze fiche vervangt alle voorgaande. De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste labogegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of veranderd worden. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Vóór het gebruik is het noodzakelijk dat u zich ervan verzekert dat het product geschikt is voor deze welbepaalde toepassing. Hiertoe zijn voorafgaande testen noodzakelijk. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

BEPERKINGEN

Vermijd vochtige ondergronden, vochtige ruimten, grote temperatuursverschillen, agressieve luchtbestanddelen en scheikundige invloeden.

VEILIGHEID

Gelieve de veiligheidsfiche te raadplegen (verkrijgbaar op eenvoudig verzoek).

TECHNISCHE GOEDKEURINGEN



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Deze fiche vervangt alle voorgaande. De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste labgegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of veranderd worden. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Vóór het gebruik is het noodzakelijk dat u zich ervan verzekert dat het product geschikt is voor deze welbepaalde toepassing. Hiertoe zijn voorafgaande testen noodzakelijk. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.