



EIGENSCHAPPEN

- Soepele dichtingsband
- Op basis van butyl (synthetisch rubber)
- Afgeschermd door een gemakkelijk te verwijderen polyethyleenfolie.
- Verkrijgbaar in rondprofielen

TOEPASSINGEN

- Wordt gebruikt voor tijdelijke of definitieve afdichtingen
- Vooral in de bouw en de industrie voor de verbinding van plafondplaten, waterdichte verbindingen tussen golfplaten, betonprofielen...

TECHNISCHE GEGEVENS	
Aard van de rubbers	Butyl, polyisobutyleen
Kleur	Grijs
Densiteit	1,85 g/cm ³
Verwerkingstemperatuur	Vanaf 5°C
Houdbaarheid, ongeopend op droge plaats tussen +5°C - +25°C	24 maanden
Plasticiteit	35 <P> 120
Vloeibaarheid (bij 23°C en bij 70°C)	0 mm
Vaste stof gehalte	100%
Temperatuurbestendigheid	-50°C - +80°C
Waterdampdoorlaatbaar	Neen
Weerstand	Tegen water en zeewater: uitstekend Tegen detergents: zeer goed Tegen verdunde zuren: goed Tegen verdunde base: zeer goed Tegen alcohol: gemiddeld Tegen organische solventen: slecht

VERPAKKING EN AFMETINGEN		
Diameter	Verpakking	Pallet
Ø 6 mm	22 rollen van 8 m/doos	30 dozen/pallet
Ø 9,5 mm	16 rollen van 6 m/doos	30 dozen/pallet
Ø 13 mm	16 rollen van 4 m/doos	24 dozen/pallet

VERWERKING

Vorbereiding

De oppervlakken dienen droog en zuiver te zijn, indien nodig ontvetten. De gebruiker dient zelf te controleren of het product voor zijn toepassing geschikt is. Eventueel onze technische dienst raadplegen.

Aanbrengen

- **Paraform 20** snijden op de gewenste lengte.
- De bescherming en de band aanbrengen op de te verbinden delen. Goed aandrukken van het midden naar buiten om luchtblazen te vermijden.
- De beschermlaag verwijderen en de delen hard tegen elkaar drukken. De kleefkracht is onmiddellijk en in het daaropvolgende uur wordt de verbinding optimaal.

Deze fiche vervangt alle voorgaande. De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste labogegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of veranderd worden. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Vóór het gebruik is het noodzakelijk dat u zich ervan verzekert dat het product geschikt is voor deze welbepaalde toepassing. Hiertoe zijn voorafgaande testen noodzakelijk. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.